

IDEAL

IMPERMEABILIZANTES

FÁBRICA PARAÍBA

IDEAL INDÚSTRIA DE IMPERMEABILIZANTES LTDA
CNPJ: 31.918.265/0001-5
Rodovia BR104, Km 138, Nº1500, Galpão 04 Letra D
CEP: 58475-000 | Queimadas - PB

Telefone: 83 3392-2957

FÁBRICA CEARÁ

IDEAL INDÚSTRIA DE IMPERMEABILIZANTES LTDA
CNPJ: 47.461.683/0001-48
Rua José Auri, Nº 000167, Cajueiro
CEP: 63.508.456 | Igatu - CE

Telefone: 88 2143-0904



SAC
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
(83) 9 9986.7822

@vedabem.ideal

idealcor@outlook.com.br

3XR VEDABEM



ACABE COM A UMIDADE E INFILTRAÇÕES

O **3XR VEDABEM** é um impermeabilizante acrílico de alta resistência e forte aderência. Sua principal finalidade é atuar como bloqueador de infiltrações positivas pois resultará em uma camada plástica impermeável.

Indicado para vedação de cisternas, caixas d'água, piscinas, paredes, rodapés, lajes, áreas frias etc.



3XR VEDABEM

Balde 18Kg

Rendimento: de até 40m² por demão.

3XR VEDABEM

Galão 3,6Kg

Rendimento: de até 8m² por demão.

3XR VEDABEM

Pote 1Kg

Rendimento: de até 2,2m² por demão.

DISPONÍVEL NAS CORES



BRANCO E AZUL

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Antes de qualquer coisa é necessário certifica-se que a superfície que vai receber o impermeabilizante **3XR VEDABEM**, esteja sem partes soltas ou ocas, limpa e seca, isenta de poeira, gordura, óleo, lodo etc. Em caso de superfície nova, a mesma deve estar totalmente curada (concreto 28 dias, reboco 10 dias—NBR9574). É indispensável o uso de tela de poliéster ou fibra de vidro quando houver fissuras, junções de lajes e superfície sujeita a alta pressão hidrostática.

APLICAÇÃO

O impermeabilizante **3XR VEDABEM** já vem pronto para uso podendo ser diluído (se desejar) em 5% de água. Deve-se utilizar para aplicação um pincel tipo trincha (brocha) de pelo macio.

1^a Demão - Escolha o sentido (vertical ou horizontal) e realize a primeira aplicação no sentido em toda a superfície.

2^a Demão - A segunda demão deve ser aplicada no sentido contrário ao aplicado na demão anterior, sempre respeitando o tempo de secagem entre as demões. Secagem entre demões em locais abertos, de 6 a 8 horas, em locais fechados e com baixa circulação de ar de 12 a 24 horas.

3^a demão. Para a vedação completa com o impermeabilizante **3XR VEDABEM** o processo de aplicação deve ser repetido mais 1 uma vez em cada sentido respeitando o tempo de secagem entre as demões.

O tempo de cura total varia conforme o ambiente. Ambiente aberto e arejado, o tempo de cura é de 12 a 24 horas, locais fechados e com baixa circulação de ar, o tempo de cura é de 3 a 5 dias.

ATENÇÃO: Não utilizar este produto em dias chuvosos (mediante chuva, aplicar após 2 ou 3 dias de sol consecutivos).